

## Specifiche Tecniche - Technical Specification

Altezza rotolo <i>Roll width</i>		140 cm +/-3%
Lunghezza rotolo <i>Roll length</i>		30 lm
Composizione <i>Composition</i>		61% PC + 31% CO + 8% LI
Peso <i>Weight</i>		805 gr/lm
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion test</i>	EN ISO 12947-1,2	30.000 cycles
Pilling <i>Pilling</i>	EN ISO 12945-2	3/4
Solidità del colore allo strofinio <i>Colour fastness to rubbing</i>	EN ISO 105-X12	dry 4/5 - wet 4/5
Solidità del colore alla luce artificiale <i>Colour fastness to artificial light</i>	EN ISO 105-B02	4

## Raccomandazioni per la pulizia e cura - Clean and care recommendations



Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco  
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS  
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS

## Applicazioni e Caratteristiche - Applications and features



Via della Madonnina, 10/a  
31044 Montebelluna (TV)  
Tel +39 0423 600448  
info@samacitalia.it - www.samacitalia.com