

Technical Specifications / Specifiche tecniche

	Roll Width / Larghezza	150 cm +/-2%		
	Roll Length (average) / Lunghezza (media)	100 ml		
	Composition / Composizione	100% PES		
	Weight / Peso	110 gr/ml +/-5%		
	Abrasion Test / Resistenza all'abrasione EN ISO 20344/20345	Dry/Secco	51 200	cycles/cicli
		Wet/Umido	25 600	cycles/cicli
	Pilling / Resistenza al pilling EN ISO 12945 load/carico: 155 gr ± 1 g evaluation/valutazione: 7000	5		
	Colour Fastness to Rubbing / Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	4/5		
	Colour Fastness to Rubbing / Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	4/5		
	Colour Fastness to Artificial Light / Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	4		

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



- **Material for linings / Materiale idoneo per fodere**



- **Breathable / Traspirante**



- **Respects the environment using the application of new technologies in the production process.**
- **Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.**



Clean and Care recommendations

Raccomandazioni per pulizia e cura



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia, o sporizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.