



# AMARCORD 600/1200

## Technical Specifications / Specifiche tecniche

	Roll Width / Larghezza	147 cm +/-3%
	Roll Length (average) Lunghezza (media)	50 mt
	Composition / Composizione	surface: PES 100% backing: WR W/PU2
	Weight / Peso	600: 205 gr/mq +/-2% 1200: 292 gr/mq +/-2%
	Thickness Spessore	0,50 mm +/- 0,05
	Tear Growth Resistance Resistenza alla lacerazione EN ISO 4674-1:2016	Weft/Trama 159 N Warp/Ordito 156 N
	Seam Slippage Resistance Resistenza alla cucitura EN ISO 17697	8,4 N/mm (in una delle direz. ortogonali) 24 N/mm (a 90° rispetto a una delle direz. ortogonali)
	Abrasion Test Resistenza all'abrasione EN ISO 20344/20345	Dry/Secco 51 200 cycles/cicli Wet/Umido 25 600 cycles/cicli

## Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



- Material for uppers / Materiale idoneo per tomaie



- Water Resistant / Resistente all'acqua



- Respects the environment using the application of new technologies in the production process.
- Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.



## Clean and Care recommendations

### Raccomandazioni per pulizia e cura



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia, o sporizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

# SAMAC

Via della Madonnina, 10/A  
31044 Montebelluna - Treviso - Italy  
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158  
www.samacitalia.com • furniture@samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.  
75100 Matera  
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158  
22066 Mariano Comense (Como)  
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702