

CELTIC

FABRIC

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width Altezza del rotolo	142 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	35 / 40 m	
Composition Composizione	100% Polyester	
Weight Peso	610 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	Warp / Ordito: 2170 N 50,7%	Weft / Trama: 630 N 28,5%
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	Warp / Ordito: 117,1 N	Weft / Trama: 29,4 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	Warp / Ordito: 2,5 mm	Weft / Trama: 3,0 mm
Abrasion Test Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	80.000	
Pilling Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	Dry / Secco: 5	Wet / Umido: 5
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	4-5	



INDOOR

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



Breathable
Traspirante



Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS



Respects the environment using the application of new technologies in the production process
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo



Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



Via della Madonna, 10/A
31044 Montebelluna - Treviso - Italy
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.
75100 Matera
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158
22066 Mariano Comense (Como)
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702