

SAMAC

Made in Italy Genuine Leather

Art. Dakota - Scheda Tecnica / Technical Data Sheet

Pelle di origine europea conciata al cromo










Chrome tanned raw hides with european origin

Spessore / Thickness 1.2/1.4 mm

Media / Average 5 m2

Articolo con mano molto morbida, tatto ceroso, fiore ritoccato e aspetto semi-lucido

Article with very soft hand, light buffed, retouched grain and semi-shine appearance

	Resistenza allo Strappo Tear Strength ISO 3377-1	N/mm >=20	Pulizia e Cura della pelle - Cleaning & Care
	Resistenza alla Flessione Flexing Endurance ISO 5402-1	Cicli >20.000	 Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole/calore Avoid to place the leather in direct sun light or heat sources
	PH Sudore Alcalino Sweat Alkaline Solution ISO 11641 pH 8	Cicli 80	 Non strofinare Do not rub
	Solidità del Colore allo strofinio a secco Dry Rub Fastness UNI EN ISO 11640	Cicli 500	 Pulire con panno umido e sapone neutro Clean with a lightly damp cloth and neutral soap
	Solidità del Colore allo strofinio a umido Wet Rub Fastness UNI EN ISO 11640	Cicli 250	
	Solidità del Colore alla luce Colour Fastness to light UNI EN ISO 105 B02	Scala dei Blu: 4/5	
	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	UNI EN 1021-1 TB 117:2013	



*La pelle è un prodotto naturale. Pertanto può presentare delle imperfezioni, simbolo della sua autenticità e bellezza.
As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.*



Follow the...

